

КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК

Агат

Штукатурка гипсовая серая




Технические характеристики

Цвет	серый
Расход воды	0,38-0,42 л на 1 кг (11,4-12,6 л на 30 кг)
Расход при толщине слоя 10 мм	8 - 9 кг на 1 м ²
Рекомендуемая толщина слоя	от 5 до 20 мм
Жизнеспособность раствора	до 60 мин
Температура основания	от +5°C до +30°C
Прочность на сжатие	не менее 2,5 МПа
Адгезия	не менее 0,4 МПа
Срок годности	6 месяцев

Особенности

- На гипсовой основе
- Для работ в помещениях с нормальной влажностью
- Однослойное сплошное нанесение до 20 мм за один раз
- Локальное выравнивание до 80 см
- Стойкость к образованию трещин
- Повышенные тепло- и звукоизоляционные свойства
- Создается комфортный режим влажности в обработанном помещении
- Эластичен при нанесении



Назначение

Предназначена для высококачественного оштукатуривания стен и потолков по кирпичным, бетонным, пенобетонным, гипсовым и прочим основаниям а также для подготовки основания под покраску, оклейку обоями.

Рекомендации по применению

Температура воздуха при нанесении должна быть от +5 до +30°C. Поверхность для нанесения смеси должна быть сухой, твердой, очищенной от пыли, грязи, жирных пятен, отслоений предыдущих покрытий, остатков краски, для обеспечения лучшего сцепления поверхность обработать грунтовкой. При невозможности оштукатуривания стен в один слой перед нанесением каждого последующего слоя необходимо дождаться полного высыхания и затвердения предыдущего, а затем обработать его грунтовкой. Потолки штукатурят в один слой толщиной не более 2 см с применением армирующей сетки. Каждый последующий слой при нанесении должен быть слабее предыдущего – если поверхность имеет гипсовую основу, последующий слой не должен быть цементным, в силу своих качеств цементный слой «оторвет» предыдущий, более слабый и более легкий гипсовый слой.

Приготовление и нанесение

Для приготовления раствора в емкость, достаточную для перемешивания необходимого количества смеси, влить воду комнатной температуры (18-22°C). Медленно высыпать сухую смесь и перемешать дрелью с насадкой или вручную не менее 5 минут до получения однородной пастообразной массы.

ВНИМАНИЕ! Не допускается добавления в смесь других компонентов.

В процессе нанесения штукатурки добавлять в раствор смесь или воду нельзя.

Хранение

Хранить в сухих крытых помещениях, беречь от влаги.