

КАМЕННЫЙ ЦВЕТOK

Базальт

Клей для плит из минерального волокна

(для устройства армированного защитного слоя)



■ Технические характеристики

Расход воды	0,26 - 0,28 л на 1 кг (6,5 - 7 л на 25 кг)
Расход	5 кг на 1 м ² при креплении плит и при изготовлении армированного слоя
Жизнеспособность раствора	90 минут
Температура основания	от +5 до +30°C
Прочность на сжатие	не менее 8 МПа
Адгезия	0,5 МПа
Морозостойкость	50 циклов
Срок годности	6 месяцев

■ Состав

Клей изготовлен на цементно-песчанной основе с добавлением специальных модификаторов



■ Область применения

Применяется при утеплении наружных стен зданий плитами из минерального волокна и изготовления на них армированного защитного слоя.

■ Подготовка основания

Поверхность основания должна быть чистой. Осыпавшиеся участки следует удалить, впадины и неровности глубиной более 20 мм зашпаклевать. Основания с большой впитывающей способностью следует грунтовать.

■ Приготовление и нанесение

Для приготовления раствора сухую смесь засыпать в емкость с чистой водой и перемешать до получения однородной массы в течение 1-3 минут. Дать раствору выстояться 3-5 минут и повторно размешать. Готовую растворную смесь необходимо использовать в течение 1,5 часов. Приготовленный раствор накладывают мастерком полосой шириной 3-4 см по контуру плиты и несколькими пятнами диаметром около 8 см в центре. Сразу после нанесения клея утеплитель нужно прижать к стене ударами длинной терки. Плиты следует крепить в одной плоскости с Т-образной перевязкой швов вплотную друг к другу. Дополнительно плиты (через 3 дня после монтажа) должны крепиться к стенам с помощью дюбелей. При утеплении ровных стен (размер неровности до 3 мм) растворную смесь можно наносить на утеплитель с помощью зубчатого шпателя с размером зуба 12x12. При изготовлении армированного защитного слоя раствор распределяют по поверхности утеплителя слоем до 2 мм с помощью гладкой стальной терки. На свежий раствор накладывают сетку (с сохранением закладок шириной 5-10 см), затем на сетку наносят второй слой раствора толщиной до 3 мм и ровно разглаживают поверхность. Работы рекомендуется производить в резиновых перчатках. Необходимо предохранять глаза и кожу от контакта с раствором.

■ Хранение

Хранить в сухих крытых помещениях, беречь от влаги.