

КАМЕННЫЙ ЦВЕТOK

Коралл

Клей для плит из пенополистирола
(для устройства армированного защитного слоя)



■ Технические характеристики

Расход воды 0,25 - 0,27 л на 1 кг (6,25 - 6,75 л на 25 кг)

Расход 5 кг на 1 м² при креплении плит
4 кг на 1 м² при изготовлении
армированного слоя

Жизнеспособность раствора 120 минут

Температура основания от +5 до +30°C

Прочность на сжатие не менее 8 МПа

Адгезия 0,5 МПа

Морозостойкость 50 циклов

Срок годности 6 месяцев

■ Состав

Клей изготовлен на цементно-песчаной основе с добавлением специальных модификаторов



■ Область применения

Применяется при утеплении наружных стен зданий фасадными плитами из пенополистирола и изготовления на них армированного защитного слоя.

■ Подготовка основания

Поверхность основания должна быть чистой. Осыпавшиеся участки следует удалить, впадины и неровности глубиной более 20 мм зашпаклевать. Основания с большой впитывающей способностью следует загрунтовать.

■ Приготовление и нанесение

Для приготовления раствора сухую смесь засыпать в емкость с чистой водой и перемешать до получения однородной массы в течение 1-3 минут. Дать раствору выстояться 3-5 минут и повторно размешать. Готовую растворную смесь необходимо использовать в течение 2-х часов. Приготовленный раствор накладывают мастерком полосой шириной 3-4 см по контуру плиты и несколькими пятнами диаметром около 8 см в центре. Полоса должна иметь разрывы чтобы исключить образование воздушных пробок. Сразу после нанесения клея утеплитель нужно приклеить прижимая ударами длинной терки. Правильно наложенный раствор должен покрывать после прижатия 40% площади. Избегать попадания раствора на торцы плит. Плиты следует крепить в одной плоскости с Т-образной перевязкой швов вплотную друг к другу. При утеплении ровных стен (размер неровности до 3 мм) растворную смесь можно наносить на утеплитель с помощью зубчатого шпателя с размером зуба 12х12. При изготовлении армированного защитного слоя раствор распределяют по поверхности утеплителя слоем до 2 мм с помощью гладкой стальной терки. На свежий раствор накладывают сетку (с сохранением акадок шириной 5-10 см), затем на сетку наносят второй слой раствора толщиной до 3 мм и ровно разглаживают поверхность. Работы рекомендуется производить в резиновых перчатках. Необходимо предохранять глаза и кожу от контакта с раствором.

■ Хранение

Хранить в сухих крытых помещениях, беречь от влаги.