

КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК

Сапфир

Наливной пол самовыравнивающийся



■ Технические характеристики

Расход воды	0,28 - 0,32 л на кг (5,6 - 6,4 л на 20 кг)
Расход	15 - 17 кг на 1 м ² при толщине слоя 10 мм
Рекомендуемая толщина слоя	от 5 до 30 мм
Жизнеспособность раствора	до 30 минут
Температура основания	от +5°C до +30°C
Прочность на сжатие (через 28 дней)	15 МПа
Адгезия	0,2 МПа
Использование поверхности	через 48 часов
Срок годности	6 месяцев

■ Особенности

- На гипсовой основе
- Возможность применения в системах электрического или водяного подогрева полов
- Низкая усадка

■ Назначение

Предназначен для получения горизонтальных оснований под финишные покрытия, выравнивания бетонных перекрытий и устройства прочного и ровного основания пола, устранения больших перепадов и неровностей основания (до 30 мм).

■ Рекомендации по применению

Применяется для выравнивания бетонных и цементно-песчаных оснований с прочностью не менее 150 кг/см². Перед нанесением тщательно очистить основание: удалить мусор, остатки смолы, краски и все, что может ослабить сцепление раствора, поверхность прогрунтовать слоем грунтовки и просушить в течение 2-4 часов. Вдоль стен нужно проложить тонкую демпферную ленту для снятия напряжения на стыках с полом, после высыхания пола выступающая часть этой ленты срезается. В работе нужно использовать специальные «маяки», зафиксировав их на нужной отметке, после заливки желательно пройтись по поверхности раствора валиком с длинными шипами для удаления воздушных пузырьков. Первые 2 дня после укладки оберегать от прямых солнечных лучей и сквозняков.

■ Приготовление и нанесение

Для приготовления раствора в емкость, достаточную для перемешивания, налить необходимое количество воды комнатной температуры, медленно засыпать в воду сухую смесь и перемешать дрелью с насадкой или вручную в течении 3-5 минут. Оставить раствор на 5 минут, перемешать еще раз в течении 2 минут.

ВНИМАНИЕ! Для достижения гарантированного качества покрытия следует строго придерживаться инструкции по применению, выдерживая указанные пропорции замеса, время и порядок операций.

■ Хранение

Хранить в сухих крытых помещениях, беречь от влаги.



Компания «ЦЕМТОРГ»

129085, Россия, г. Москва, Проспект Мира д. 101, оф. 340

Тел./факс: (495) 921-14-50 cemtorg@cemtorg.com

www.cemtorg.com