

КАМЕННЫЙ ЦВЕТOK

Янтарь

Шпаклевка выравнивающая для внутренних работ



■ Технические характеристики

Цвет	серый
Расход воды	0,22 - 0,24 л на 1 кг (5,5 - 6 л на 25 кг)
Расход	1,4 кг на 1 м ² при слое 1 мм
Рекомендуемая толщина слоя	от 0,8 до 10 мм
Жизнеспособность раствора	90 минут
Температура основания	от +5°C до +30°C
Прочность на сжатие	не менее 2,5 МПа
Адгезия	не менее 0,4 МПа
Срок годности	6 месяцев

■ Особенности

- На основе серого цемента
- Не утрачивает прочностные качества при повышенной влажности
- Возможность выравнивания поверхностей, подверженных воздействию влаги внутри помещений
- Образует ровную и прочную поверхность



■ Назначение

Предназначена для выравнивания стен из бетона, кирпича, штукатурки в помещениях любой влажности, под последующую оклейку обоями, окрашивание, для заделки углублений, выбоин и трещин (до 10 мм).

■ Рекомендации по применению

Поверхность должна быть сухой, твердой, очищенной от краски, масел, пыли. Сильно впитывающие поверхности необходимо прогрунтовать. Наносить и выравнивать приготовленный раствор рекомендуется стальным шпателем, в первую очередь заделываются впадины, трещины и неровности, при необходимости высыхания, шлифовки и грунтования первого слоя. Дополнительное наложение или корректировка уложенного, но еще не схватившегося слоя не рекомендуется. Финишный слой, как правило, наносится «на сдир»: он устраняет только самые мелкие дефекты и не требует сплошного шлифования.

ВНИМАНИЕ! Для достижения гарантированного качества покрытия следует строго придерживаться инструкции по применению, выдерживая указанные пропорции замеса, время и порядок операций. При попадании раствора в глаза промыть обильным количеством воды.

Работы рекомендуется производить в резиновых перчатках.

■ Приготовление и нанесение

Для приготовления раствора в емкость, достаточную для перемешивания, отмерить необходимое количество воды комнатной температуры (пропорции воды и сухой смеси указаны на упаковке), сухую смесь медленно всыпать в воду и перемешать дрелью с насадкой или вручную до получения однородной пастообразной массы, дать отстояться 10 минут и снова тщательно перемешать. После сгущения раствора в процессе работы повторное добавление воды запрещается.

■ Хранение

Хранить в сухих крытых помещениях, беречь от влаги.

Компания "ЦЕМТОРГ"

129085, Россия, г. Москва, Проспект Мира д. 101, оф. 340

Тел./факс: (495) 921-14-50 cemtorg@cemtorg.com

www.cemtorg.com