

КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК

Аквамарин

Плиточный клей для бассейнов

Для использования во влажных помещениях



■ Технические характеристики

Расход воды	0,22-0,23 л на 1 кг (5,5 - 5,75 л на 25 кг)
Расход при работе шпателем 6х6	3,5 кг на 1 м ²
Рекомендуемая толщина слоя	2-4 мм
Жизнеспособность раствора	120 минут
Температура основания	от +5°C до +30°C
Укладка плитки	20 минут после нанесения
Коррекция плитки	15 минут после укладки
Время твердения	24 часа
Затирка швов	через 24 часа
Адгезия	1 МПа
Сползание	нет
Морозостойкость	50 циклов
Срок годности	6 месяцев

■ Состав

Цементное вяжущее, фракционированный песок, минеральные наполнители, модифицирующие полимерные добавки.

■ Назначение

Предназначен для внутренних и наружных работ (фасад, цоколь, балкон) а также для облицовки плиткой стен и полов в помещениях любой влажности, бассейнов, наружных стен зданий, крепления плитки на основания с электро- и водоподогревом.

■ Приготовление и нанесение

Сухую смесь смешать с водой комнатной температуры в указанной пропорции. Перемешать до получения однородной массы, подождать 10 минут, пока закончатся все химические реакции, повторно перемешать.

Очистить поверхность от грязи и пыли, отслаивающихся старых покрытий и масляных пятен – всего, что может ухудшить адгезию материала к основанию. Подготовленное основание необходимо обработать грунтовкой.

Нанести приготовленную смесь ровной гранью шпателя на основание. Клей необходимо нанести на такую площадь, которая может быть облицована в течение следующих 20 минут (открытое время). Нанесенная смесь разравнивается зубчатым шпателем. При работе с плитами большого размера необходимо дополнительно нанести клей на тыльную сторону плитки и также разровнять зубчатым шпателем. Для лучшего сцепления направление бороздок нанесенной на плитку смеси должно быть перпендикулярно направлению бороздок на основании. Плитку прислоните к поверхности с нанесенной смесью и надавите с небольшим усилием. Корректировать положение плитки на поверхности можно в течение 15 минут. Затирка швов допускается через 24 часа. При укладке плитки в ванной или бассейне начало эксплуатации рекомендуется не ранее чем через 7 суток после окончания облицовочных работ.

ВНИМАНИЕ! Сквозняк, плохо подготовленная поверхность, пониженная влажность или повышенная температура могут сократить открытое время и жизнеспособность готовой смеси

■ Хранение

Хранить в сухих крытых помещениях, беречь от влаги.

