

КАМЕННЫЙ ЦВЕТOK

Гранит

Плиточный клей для керамогранита и тяжелой плитки



■ Технические характеристики

Расход воды	0,23-0,25 л на 1 кг (5,75 - 6,25 л на 25 кг)
Расход при работе шпателем 6x6	3,5 кг на 1 м ²
Рекомендуемая толщина слоя	2-4 мм
Жизнеспособность раствора	120 минут
Температура основания	от +5°C до +30°C
Укладка плитки	20 минут после нанесения
Коррекция плитки	15 минут после укладки
Время твердения	24 часа
Затирка швов	через 24 часа
Адгезия	1 МПа
Сползание	нет
Морозостойкость	50 циклов
Срок годности	6 месяцев

■ Особенности

- Высокие адгезионные свойства
- Высокая водостойкость и морозостойкость (не менее 50 циклов)
- Идеален для оснований с повышенными эксплуатационными нагрузками

■ Назначение

Предназначен для укладки плитки с низким водопоглощением, облицовки стен и полов крупными плитами из природного и искусственного камня, керамогранита, для помещений и поверхностей, подверженных воздействию влаги и большим колебаниям температуры (террасы, балконы, полы с подогревом)

■ Рекомендации по применению

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, твердой, очищенной от пыли и масел, нельзя наносить клей на промерзшую основу. Перед нанесением клея поверхность необходимо прогрунтовать, клей наносить зубчатым шпателем. Если время нанесения превышено, раствор необходимо снять и, перемешав, нанести вновь. В процессе работы и последующих двух дней температура воздуха и основы должна быть от +5°C до +30°C. Затирку швов выполнять через 24 часа после укладки плитки

■ Приготовление и нанесение

Для приготовления раствора в емкость, достаточную для перемешивания отмерить нужное количество воды комнатной температуры (пропорции воды и сухой смеси указаны на упаковке). Сухую смесь медленно высыпать в воду и перемешать дрелью с насадкой или вручную в течение 5 минут, дать отстояться не менее 10 минут и снова перемешать, после сгущения раствора вторичное добавление воды или смеси запрещается.

■ Хранение

Хранить в сухих крытых помещениях, беречь от влаги.



Компания "ЦЕМТОРГ"

129085, Россия, г. Москва, Проспект Мира д. 101, оф. 340

Тел./факс: (495) 921-14-50 cemtorg@cemtorg.com

www.cemtorg.com