

КАМЕННЫЙ ЦВЕТOK

Изумруд

Плиточный клей для внутренних и наружных работ



■ Технические характеристики

Расход воды	0,23-0,25 л на 1 кг (5,75 - 6,25 л на 25 кг)
Расход при работе шпателем 6х6	3,5 кг на 1 м ²
Рекомендуемая толщина слоя	2-4 мм
Жизнеспособность раствора	120 минут
Температура основания	от +5°C до +30°C
Укладка плитки	20 минут после нанесения
Коррекция плитки	15 минут после укладки
Время твердения	24 часа
Затирка швов	через 24 часа
Адгезия	0,5 МПа
Сползание	нет
Морозостойкость	50 циклов
Срок годности	6 месяцев

■ Особенности

- Повышенная пластичность
- Легкость нанесения
- Позволяет укладывать плитку методом «сверху-вниз»
- Морозостойкость
- Влагостойкость

■ Назначение

Предназначен для внутренних и наружных работ, для облицовки плиткой стен и полов в помещениях любой влажности, наружных стен зданий а также для крепления плитки на основания с электро- и водоподогревом;

■ Рекомендации по применению

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, твердой, очищенной от пыли и масел, нельзя наносить клей на промерзшую основу. Перед нанесением клея поверхность необходимо прогрунтовать. Клей наносить зубчатым шпателем. Если время нанесения превышено, раствор необходимо снять и, перемешав, нанести вновь. В процессе работы и последующих двух дней температура воздуха и основы должна быть от +5°C до +30°C, затирку швов выполнять через 24 часа после укладки плитки

■ Приготовление и нанесение

Для приготовления раствора в емкость, достаточную для перемешивания отмерить нужное количество воды комнатной температуры (пропорции воды и сухой смеси указаны на упаковке). Сухую смесь медленно высыпать в воду и перемешать дрелью с насадкой или вручную в течение 5 минут, дать отстояться не менее 10 минут и снова перемешать, после сгущения раствора вторичное добавление воды или смеси запрещается.

ВНИМАНИЕ!

При попадании в глаза необходимо промыть глаза водой. При работе использовать перчатки.

■ Хранение

Хранить в сухих крытых помещениях, беречь от влаги.



Компания "ЦЕМТОРГ"

129085, Россия, г. Москва, Проспект Мира д. 101, оф. 340

Тел./факс: (495) 921-14-50 cemtorg@cemtorg.com

www.cemtorg.com