

КАМЕННЫЙ ЦВЕТOK

Малахит

Плиточный клей для внутренних работ



■ Технические характеристики

Расход воды	0,23-0,25 л на 1 кг (5,75 - 6,25 л на 25 кг)
Расход при работе шпателем 6x6	3,5 кг на 1 м ²
Рекомендуемая толщина слоя	2-4 мм
Жизнеспособность раствора	120 минут
Температура основания	от +5°C до +30°C
Укладка плитки	20 минут после нанесения
Коррекция плитки	15 минут после укладки
Время твердения	24 часа
Затирка швов	через 24 часа
Адгезия	0,3 МПа
Сползание	нет
Срок годности	6 месяцев

■ Особенности

- Обладает высокими фиксирующими способностями
- Может использоваться для выравнивания небольших неровностей на бетонных, цементных и кирпичных поверхностях

■ Назначение

Предназначен для укладки кафельной, керамической и мозаичной плитки на стены и полы из бетона, кирпича, штукатурки внутри помещений с нормальной и повышенной влажностью

■ Рекомендации по применению

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, твердой, очищенной от пыли и масел, нельзя наносить клей на промерзшую основу. Перед нанесением клея поверхность необходимо прогрунтовать, клей наносить зубчатым шпателем. Если время нанесения превышено, раствор необходимо снять и, перемешав, нанести вновь. В процессе работы и последующих двух дней температура воздуха и основы должна быть от +5°C до +30°C. Затирку швов выполнять через 24 часа после укладки плитки

■ Приготовление и нанесение

Для приготовления раствора в емкость, достаточную для перемешивания, отмерить нужное количество воды комнатной температуры (пропорции воды и сухой смеси указаны на упаковке). Сухую смесь медленно высыпать в воду и перемешать дрелью с насадкой или вручную в течение 5 минут, дать отстояться не менее 10 минут и снова перемешать, после сгущения раствора вторичное добавление воды или смеси запрещается. ВНИМАНИЕ! При попадании в глаза необходимо промыть глаза водой. При работе использовать перчатки.

■ Хранение

Хранить в сухих крытых помещениях, беречь от влаги.

